

A HAJÓPADLÓK MINŐSÍTÉSE A „SECA NORM 2009” SZABVÁNY ÉRTELMEBEN

Tulajdonság	„SECA A” minőség	„SECA B” minőség
göcsök	megengedett: - nem csoportosan előforduló, fekete színű, ceruzaszerű göcsök 5 mm-es átmérőig; - egészséges benőtt göcsök a lap szélességének 10 %-áig + 35 mm; - részben benőtt göcsök, kéreggel körülvett göcsök, szárnyas göcsök és nem benőtt (de nem kieső) göcsök a lap szélességének 10 %-áig + 15 mm; - szórványosan előforduló kisméretű kieső és sérült élgöcsök a megengedett göcsméret 20 %-áig, amennyiben a színlap nem sérült; - göcspótló dugók a megengedett göcsméretig az elemek max. 10 %-ánál nem megengedett; - kieső göcsök, göcshelyek és korhadt göcsök	megengedett: - fekete színű, ceruzaszerű göcsök 5 mm-es átmérőig; - egészséges benőtt göcsök, részben benőtt göcsök, kéreggel körülvett göcsök, szárnyas göcsök és nem benőtt göcsök a lap szélességének 10 %-áig + 50 mm; - széleken található göcsök korlátozás nélkül, beleértve a kiesőket és sérülteket, amennyiben a színlap nem sérült („hézag nélkül illesztés után”); - szórványosan előforduló kieső göcsök, göcshelyek és korhadt göcsök 15 mm-es átmérőig; - göcspótló dugók az alapanyaggal megegyező fajtájú faanyagból
kizakadt rost (a megmunkálás során sérült helyek)	megengedett: a csomók környezetében: a göcsméret 20 %-áig; máshol: a maximális göcsméret 20 %-áig (méterenként egy helyen)	megengedett: a csomók környezetében: a göcsméret 40 %-áig; máshol: a maximális göcsméret 40 %-áig;
nyomottfa (vaseresség), vetemedés	a vaseresség megengedett; görbülés és vetemedés megengedett, amennyiben a csap és a horony a teljes hosszban jól illeszkedik	
gyantatáska	megengedett: - szórványosan 2 mm × 25 mm-es méretig vagy más alakban ennek megfelelő felületig (mm ² -ben); - 1,5 méterenként egy gyantatáska 3 mm × 40 mm-es méretig vagy más alakban ennek megfelelő felületig (mm ² -ben);	megengedett: - 2 mm × 35 mm-es méretig vagy más alakban ennek megfelelő felületig korlátozás nélkül; - 1 méterenként három gyantatáska 6 mm × 150 mm-es méretig vagy más alakban ennek megfelelő felületig (mm ² -ben);
repedések	megengedett: - hajszálrepedések (alig látható); - végrepedések, melyek hossza nem haladja a meg a lap szélességét nem megengedettek; - átmenő repedések a végrepedéseken kívül; - a színlapon az élig tartó repedések; - gyűrűs repedések; - a teljes hosszon végigfutó repedés a hátlapon;	megengedett: - átmenő repedések a színlapon (max. 1 mm-es szélességig) 300 mm-es hosszúságig; - végrepedések, melyek hossza nem haladja a meg a lap szélességének kétszeresét nem megengedettek; - gyűrűs repedések;
bél színeltérés	megengedett a hosszanti irányú, 5 mm-nél nem szélesebb a színlapon: színeltérés nem megengedett (a hátoldalon a színeltérés megengedett)	megengedett megengedett: árnyalatnyi pirosas színeltérés kékes foltok (a hátoldalon a színeltérés megengedett)
gombok okozta károsodás	nem megengedett	
rovarok okozta károsodás	nem megengedett	
tömpelűség	megengedett: a hátoldalon, amennyiben a csap és a horony nem sérült	
kéregbenövés	megengedett: szórványosan 5 mm × 50 mm-es méretig vagy más alakban ennek megfelelő felületig (mm ² -ben);	megengedett:

„SECA C” osztály

A „SECA C” osztályba tartoznak azok a lambériák és hajópadlók, melyek nem teljesítik a „SECA B” osztályra vonatkozó követelményeket, ugyanakkor meg kell felelniük a faburkolattal vagy padlóval szemben támasztott alapkövetelményeknek.

„SECA A/B” osztály

A lambériák és hajópadlók legalább 40 %-a tulajdonságait tekintve megfelel a „SECA A” osztályra, legfeljebb 60 %-a pedig a „SECA B” osztályra vonatkozó követelményeknek. Megengedett, hogy a szállítmányon belül a darabok legfeljebb 5 %-a ne teljesítse a „SECA B” osztályra vonatkozó követelményeket, ugyanakkor teljesíteniük kell a „SECA C” osztály követelményeit.

Nedvesség

Követelmény, hogy a hajópadlók nedvességtartalma szállításkor (9 ± 2 %) legyen (fűtött beltéri felhasználás esetén), ill. (17 ± 2 %) legyen (egyéb felhasználás esetén). A szállítmány legfeljebb 5 %-ánál a nedvességtartalom ± 3 %-kal térhet el beltéri felhasználás esetén, ill. ± 4 %-kal egyéb felhasználás esetén. Követelmény, hogy a lambéria nedvességtartalma leszállításkor (17 ± 2 %), ill. (12 ± 2 %) legyen. Ettől eltérő nedvességtartalmakat a szerződéses partnerekkel kell egyeztetni.

A levegő páratartalmának változásai következtében a faanyag nedvességtartalma is változhat, ezáltal változhat a késztermék leszállításakor meglévő mérete is.

Minden 1 %-os nedvességtartalom-változás esetén az áru vastagsága és szélessége általában 0,25 %-kal növekszik, ill. csökken.

Árszámítás

A lambéria és hajópadló árát leggyakrabban négyzetméterenkénti (m²) árban, ritkábban folyóméterenkénti (fm) árban határozzák meg. A terület (m²) kiszámításánál minden esetben az áru csappal együtt mért szélességéből kell kiindulni.

Termékhibák

Mindenemű osztályozási hiba, valamint a lambériák és hajópadlók nedvességtartalmának fenti adatokhoz képest tapasztalt eltérése nyilvánvaló hibáknak minősül. A minőség és nedvességtartalom elbírálása szempontjából a meghatározó időpont az áru vevőnek való átadása. A gyártó nem vállalhat felelősséget a termék ezt követő raktározása és kezelése során keletkezett hibákért (elsősorban a nedvességtartalom változása folytán). Az esetleges hibák tehát csak azon darabok esetében reklamálhatók, melyek nem kerültek további feldolgozásra (pl. fűrészelés, felületi kezelés, stb.).