

Szortírozási irányelvek

Szortírozási irányelvek Gyaluárura (Lambériára, Hajópadlóra)

Tulajdonság	A-VEH	B-VEH	A/B
Csomók	Csak egészséges és a gyalut felületen benőtt csomók megengedettek, nem zavaró mennyiségben és max. 30 mm átmérőig. Kisméretű élhibák megengedettek, abban az esetben, ha ezt az összeillesztés után a nút ill. csap eltakarja. Benőtt szárnyas csomók az áru szélességének feléig megengedettek.	Kieső csomók, erősen kivert csomók és élen lévő csomók 15 mm átmérőig megengedettek (max. 1 db kieső csomó / lécc, a lécek max. 10%-ánál). A lécc szélességének felét kitevő szárnyas csomók megengedettek, amennyiben legalább a fele benőtt.	Csak egészséges és a gyalut felületen benőtt csomók megengedettek, nem zavaró mennyiségben és max. 40 mm átmérőig. Kisméretű élhibák megengedettek, abban az esetben, ha ezt az összeillesztés után a nút ill. csap eltakarja. Benőtt szárnyas csomók az áru szélességének feléig megengedettek.
Gyantatáska	Gyantatáskák 1 cm ² felületig, és 1 db/lécc megengedettek.	Gyantatáskák 2 cm ² felületig, és 3 db/lécc megengedettek.	Gyantatáskák 2 cm ² felületig, és 2 db/lécc megengedettek.
Repedések	A felületi repedések nem megengedettek, azonban végrepedések 30 mm hosszú megengedettek. Repedések a csomókban (szárítás miatt) 1 mm szélességig megengedettek.	Maximum 2 repedés, amely legfeljebb 1 mm szélességű, és a lécc hosszának 10% át nem meghaladó hosszúságú, megengedett. Végrepedések hossza lécc szélességének 10%-át nem haladhatja meg. Repedések a csomókban (szárítás miatt) 2 mm szélességig megengedettek.	Maximum 2 db repedés 1 mm szélességgel, hossza a lécc hosszának 10%-át nem haladhatja meg. Végrepedések a lécc szélességével megegyező hosszú megengedettek. Repedések a csomókban (szárítás miatt) 1 mm szélességig megengedettek.
Reakciófa	Nem megengedett.	A felület 20%áig megengedett.	A felület 20%áig megengedett.
Kéregbenövés	Nem megengedett.	Kéregbenövés 2 cm ² felületig, és 2 db/lécc megengedettek.	Kéregbenövés 2 cm ² felületig, és 2 db/lécc megengedettek.
Bél	Nem megengedett.	A lécc hosszának feléig megengedett.	A lécc hosszának feléig megengedett.
Rovarrágás	Nem megengedett.	Nem megengedett.	Nem megengedett.
Elszíneződések	Nem megengedett.	A felület 10%áig megengedett.	A felület 10%áig megengedett, a lécek max. 10%-ánál
Megmunkálás	A lécek látható felülete tisztán kigyalult. Kis gyaluhibák (pl. enyhe érdesség a csomók mellett) 2 cm ² -ig megengedettek. Kéreg a lécc alsó (nem látható) felén megengedett.	A lécek látható felülete tisztán kigyalult. Kis gyaluhibák (pl. enyhe érdesség a csomók mellett, nem tisztán kigyalult felület) 2 cm ² -ig megengedettek. Kéreg a lécc alsó (nem látható) felén megengedett.	A lécek látható felülete tisztán kigyalult. Kis gyaluhibák (pl. enyhe érdesség a csomók mellett) 2 cm ² -ig megengedettek. Kéreg a lécc alsó (nem látható) felén megengedett.

Mivel a szortírozás vizuális úton történik, szortírozási hibák elkerülhetetlenek és az ÖNORM szerint a szállított mennyiség 5%-áig megengedettek!

Szortírozási irányelvek

Szortírozási irányelvek Gyaluárura (Lambériára, Hajópadlóra)

Tulajdonság	B-SORT.	Rauspund
Csomók	Kieső csomó és élen lévő csomók 15 mm átmérőig megengedettek (max. 2 db kieső csomó / léc, a lécek max. 10%-ánál). Fekete (nem egészséges) csomók megengedettek.	Kieső csomó és élen lévő csomók 20 mm átmérőig megengedettek (max. 2 db kieső csomó / léc, a lécek max. 10%-ánál). Fekete (nem egészséges) csomók megengedettek.
Gyantatáska	Megengedett.	Megengedett.
Repedések	Repedések 2 mm szélességig, és a léc hosszának 20% át nem meghaladó hosszúságúak, megengedettek. Végrepedések 30 cm hosszig megengedettek. Repedések a csomókban megengedettek.	Repedések 2 mm szélességig, és a léc hosszának felét nem meghaladó hosszúságúak, megengedettek. Végrepedések 30 cm hosszig megengedettek. Repedések a csomókban megengedettek.
Reakciófa	Megengedett.	Megengedett.
Kéregbenövés	Megengedett.	Megengedett.
Bél	Megengedett.	Megengedett.
Rovarrágás	Rovarrágás a szállított mennyiség 10%-ig, max. 2 mm átmérőig megengedettek, amennyiben kevesebb, mint 20 db/léc található.	Rovarrágás megengedett. (Ez egy teljesen optikai hiányosság, mivel az ezt okozó rovarok a szárítási folyamat során elpusztulnak.)
Elszíneződések	Elszíneződés a léc felületének 50%-áig megengedett.	Elszíneződés megengedett.
Megmunkálás	Gyalulási hibák (pl. Érdesség a csomók mellett, nem tisztén kigyalult felület) megengedettek. Kéreg a léc alsó (nem látható) felén megengedett.	Gyalulási hibák (pl. Érdesség a csomók mellett, nem tisztén kigyalult felület) megengedettek. Kéreg a léc alsó (nem látható) felén megengedett.

Mivel a szortírozás vizuális úton történik, szortírozási hibák elkerülhetetlenek és az ÖNORM szerint a szállított mennyiség 5%-áig megengedettek!